



LÁTEX PRO TIPO 1 MÁXIMO RENDIMIENTO



DESCRIPCIÓN

Látex Pro Tipo 1 es una pintura base agua fabricada a partir de copolímeros acrílicos, de acabado mate y lavable. Además, tiene máximo rendimiento, permitiendo diluciones hasta el 45% en interiores. Ideal para constructores, contratistas y pintores buscan mayor productividad y desempeño en obra con menor número de manos.

USOS

Recomendada para decorar y proteger paredes de mampostería tradicional, paredes de gypsum, tumbados residenciales, oficinas, salas de conferencias en ambientes interiores. En muros y cielos en exteriores. Para uso sobre superficies previamente pintadas o nuevas como mortero, ladrillo, fibro-cemento, madera, estuco y yeso.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

- ✓ Lavable y resistente a la abrasión.
- ✓ Cubrimiento y rendimiento óptimos.
- ✓ Dilución hasta 45% en interiores.
- ✓ Uso interior y exterior.
- ✓ Acabado totalmente liso y mate.
- ✓ Fácil aplicación con brocha, rodillo, pistola convencional o equipos airless.
- ✓ Alta Blancura.

COLORES

Blanco

PRESENTACIONES



Caneca 5 Gal



LÁTEX PRO TIPO 1 MÁXIMO RENDIMIENTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (MÉTODO)	VALOR	UNIDADES
Viscosidad 25°C ASTM D562	120 – 125	KU
Brillo Especular 85° *	< 10	UB
Densidad ASTM D1475	5.32 – 5.53	Kg/Gal
Sólidos por Volumen *	30 +/-2	%
Sólidos por peso ASTM D1644	50 +/-2	%
Poder cubriente (RC) % *	98 - 99	%
Lavabilidad	Alta	
Resistencia a la abrasión	Alta	
Norma INEN 1544	Tipo 1	
SECAMIENTO A 25°C Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%		
Secamiento al Tacto	1	hora
Entre capas	2 - 3	Horas
Contenido de VOC***	≤ 60	g/L
RENDIMIENTO APROXIMADO**		
TIPO DE SUPERFICIES	RENDIMIENTO PRÁCTICO	
Empaste profesional Pintuco	35 – 37 m ² /gal a 1 mano	
En repinte sobre color diferente (Intermedio o intensos)	20 - 25 m ² /gal a 2 manos	
En repinte sobre color igual o similar	25 - 30 m ² /gal a 2 manos	

El rendimiento práctico puede variar dependiendo de la calidad del sustrato, las condiciones atmosféricas y la experiencia del aplicador. Se recomienda hacer pruebas de rendimiento previas para determinar el rendimiento real del producto.

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar (sin dilución). Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de aplicación y las condiciones del sitio de obra.

*** Entre menor sea el contenido de VOC (Compuestos Volátiles Orgánicos) menor será el impacto negativo sobre la capa de ozono, y ayudará a cuidar tu salud.

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie a pintar: Antes de aplicar, verifique que la superficie esté seca, libre de grasa, polvo o pintura deteriorada, en enlucidos nuevos se debe esperar 28 días de secado para evitar manchas blanquesinas y deterioro prematuro de la pintura. La temperatura de superficie a pintar no debe pasar los 38°C y/o menos de 10°C. Manchas de hongo y/o moho, se eliminan con Construcleaner® Limpiador Ecológico Ref.110218. Se coloca el producto, dejándolo actuar de 5 a 10 minutos, se realiza un restregado con un cepillo de cerdas duras y luego se lava con abundante agua y se deja secar completamente. Las superficies con pintura brillante en buenas condiciones se lijan suavemente en seco para eliminar totalmente el brillo. Las pinturas de acabado mate se limpian y secan bien. Reparar fisuras con Construmastic® Masilla Acrílica Elastomérica Ref.127080 y para nivelación de paredes con Empaste Listo Interior Pintuco® Ref. 117060 o Empaste Listo Exterior Pintuco® Ref.127060. En superficies con problemas de salitre o alcalinidad (manchas blanquesinas) se aplican de 1 a 2 manos de Sellomax® Sellador Antialcalino Ref. 110270 o 110272 y se deja secar. Para obras nuevas o repintes de paredes en buen estado, utilizar Sellomax® Sellador Imprimante base agua Ref.110219 para obtener una correcta adherencia de la pintura. Sobre empastes en polvo o superficies que presenten entizamiento se recomienda aplicar una mano de Texacryl 50 emulsión fijadora diluida en proporción 1 a 4 con agua para asegurar mejor adherencia del sellador y pintura.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / FAX (593) 4-3731880 ext 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador



LÁTEX PRO TIPO 1 MÁXIMO RENDIMIENTO



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

2. Preparación del producto y aplicación: Mezcle bien la pintura Látex Pro Tipo 1 con una espátula limpia para obtener su completa uniformidad. Diluya el producto con agua según el método de aplicación a usar de acuerdo con la siguiente tabla:

Equipos de aplicación	LÁTEX PRO TIPO 1	%Agua
Brocha o Rodillo	1 galón	25% - 45%*
Pistola airless	1 galón	10%
Pistola convencional	1 galón	30%

* Dilución de 45% sólo para uso interior

Aplique 2 a 3 manos de pintura para obtener un buen acabado. En el momento de la aplicación, la temperatura ambiental debe ser mayor a 10°C y la temperatura de la superficie no debe ser mayor a 40°C. Deje transcurrir 1 hora de secado aproximadamente para aplicar la segunda mano (Secamiento a 25°C y 50% de Humedad Relativa). Lave con agua los equipos de aplicación. Para evitar el deterioro prematuro de la superficie pintada, evite limpiarla con agua y jabón antes de transcurridos 30 días después de la aplicación.

INFORMACIÓN Y ASESORÍA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco®.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase original cerrado es de **24 meses** contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento para evitar la formación de natas.

RECOMENDACIONES DE ALMACENAMIENTO

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C en el recipiente original cerrado, en un lugar seco y alejado de fuentes de calor. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados. Almacene el producto en el recipiente original cerrado, en un lugar bajo techo, seco y alejado de fuentes de calor.

• Caneca: 3 planchas x 12 unidades = 36 Unidades x estiba.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / FAX (593) 4-3731880 ext 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador



LÁTEX PRO TIPO 1 MÁXIMO RENDIMIENTO



INDICACIONES DE PELIGRO

- Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
- Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
- Llevar guantes de protección.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- Evitar respirar los vapores.
- Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
- En caso de contacto con la piel: Lavar con abundante agua.
- En caso de irritación o erupción cutánea: Consultar a un médico.
- Eliminar el contenido y el recipiente de acuerdo con las normativas locales, regionales, nacionales e internacionales.

NOTAS LEGALES

La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador

del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto. En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes:

Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o discontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con el área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO

PBX: (593) 4-3731880 / FAX (593) 4-3731880 ext 7201

www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador