

SELLOMAX® IMPRIMANTE

Mejora la adherencia y rendimiento de la pintura

DESCRIPCIÓN

Sellador a base de resinas acrílicas modificadas base agua. Ideal como imprimante, sellador y fondo blanco para paredes, muros, fachadas, tumbados y prefabricados con niveles moderados de humedad o alcalinidad. Excelente penetración y alta adherencia que mejora el rendimiento de las pinturas en superficies porosas como empastes, enlucidos, cemento, piedras, y mampostería en general. De uso en ambientes interiores y exteriores

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Sella poros
✓ Alta adherencia
✓ Resistente a la alcalinidad
✓ Base agua

ACABADO

Mate.

USOS

Mejora la adherencia, rendimiento y acabado de la pintura. Ideal para paredes, muros, fachadas y prefabricados.

COLORES

Blanco

PRESENTACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Acabado	Mate	
Color	Blanco	
Viscosidad a 25 ºC	96 - 100	KU
Dilución	Agua	

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.
**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador



SELLOMAX® IMPRIMANTE

Mejora la adherencia y rendimiento de la pintura

INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. Los enlucidos nuevos se deben dejar secar 28 días mínimo. En superficies con hongos y moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Utilice un cepillo de plástico, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, para sellar con Sellomax® Sellador Imprimante y pintar con pinturas Pintuco®. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios utilice Sellomax® Sellador Antialcalino. Las grietas y otros defectos se reparan con Enlucido Profesional Interior y Exterior o con Construmastic® masilla acrílica elastomérica para fisuras menores. Para repintes en buen estado, se lija y se limpia el polvo eliminando la pintura deteriorada y suelta.

2. Preparación del producto y aplicación:
Homogenice Sellomax® Sellador Imprimante con una espátula o paleta limpia antes de usar. No mezcle Sellomax® Sellador Imprimante con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:

Equipo de aplicación	SELLOMAX IMPRIMANTE	AGUA	NÚMERO DE MANOS
Brocha o Rodillo	1 Galón	15%	2 manos
Pistola convencional	1 Galón	30%	2 manos
Pistola airless	1 Galón	10 a 20%	1 mano

*Esta proporción de dilución se mantiene para cualquier presentación y/o cantidad del producto.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua. La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

SUPERFICIE	m²/gal a 2 manos
Sobre superficie nueva	15 – 20
Para repinte	25 – 30

NOTA: El rendimiento puede variar dependiendo del método y herramienta de aplicación, así como del estado de rugosidad de la superficie y del color a cubrir.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador



ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

SECAMIENTO A 25ºC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Al tacto	1 – 2 Horas
Para Segunda mano	2 Horas
Para limpieza con agua y jabón de tocador	20 – 30 días
Para pisar	2 días mínimo

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.

INDICACIONES DE PELIGRO

- Líquidos y vapores inflamables.
- Provoca una leve irritación cutánea.
- Puede provocar somnolencia o vértigo.
- Puede provocar cáncer.
- Provoca daños en los órganos tras exposiciones prolongadas o repetidas. Tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.

CONSEJOS DE PRUDENCIA

- Tomar medidas de precaución contra las descargas electrostáticas.
- Toma de tierra y enlace equipotencial del recipiente y del equipo receptor. Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
- Evitar su liberación al medio ambiente.
- No respirar los vapores.
- No comer, beber ni fumar durante su utilización.
- Solicitar instrucciones especiales antes del uso.
- Usar guantes de protección, ropa de protección e equipo de protección para la cara o los ojos.
- Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
- Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación a prueba de explosiones.
- Mantener fuera del alcance de los niños.
- Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta. tiene menú contextual.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOMAX® IMPRIMANTE

Mejora la adherencia y rendimiento de la pintura



INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ®.

NOTAS LEGALES

"Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

NOTAS LEGALES

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S. A se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al 04 3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador