SELLOFLEX® 30% DE SÓLIDOS

Resina vinil acrílica multiusos



DESCRIPCIÓN

Resina Vinil acrílica multiusos con un contenido de sólidos al 30%, de alto desempeño, resistente a la humedad y la abrasión. Proporciona adherencia en diferentes superficies, optima eficiencia como ligante de pigmentos y cargas para la elaboración de empastes, chafados y pastas para texturas.

VENTAJAS Y BENEFICIOS

✓ Resistente a la humedad
✓ Mayor adherencia
✓ Resistencia a la abrasión

USOS

Multiuso: Para mezcla con cargas y carbonatos en la elaboración de pintura de fondo, pastas de textura, sellador. Para mezcla con pinturas económicas mejorando su nivel de resistencia. Para aplicarlo sobre pinturas de acabado mate y lograr niveles de semi brillo y mejorar la lavabilidad.

ACABADO

Transparente

COLORES

Blanco Lechoso.

PRESENTACIONES



ESPECIFICACIONES TÉCNICAS

PROPIEDAD (METÓDO)	VALOR	UNIDADES
Acabado	Transparente	
Color	Blanco lechoso	
Viscosidad a 25 ºC	1800 - 2000	Cp

*Los métodos utilizados para evaluar las propiedades registradas en esta ficha técnica son definidos con base en normas estándar. Si requiere consultarlos favor comunicarse con el área de calidad Pintuco.

**Los valores mostrados son típicos del producto y pueden presentar variaciones. El desempeño en obra dependerá de los métodos de instalación y las condiciones del sitio de obra.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOFLEX® 30% DE SÓLIDOS

Resina vinil acrílica multiusos



INSTRUCCIONES DE USO

1. Preparación de la superficie:
La superficie debe estar limpia, seca, libre de grasas, aceites, partículas de polvo sueltas, pintura deteriorada y otros contaminantes. En superficies con eflorescencia, sales minerales o excesos cementicios, hongos y moho, humedezca la superficie y limpie con Construcleaner® Limpiador Ecológico. Utilice un cepillo plástico para restregar, enjuague y deje secar totalmente por 24 horas, las grietas y otros defectos se reparan con Enlucido Profesional Interior y Exterior o con Construmastic® masilla acrílica elastomérica para fisuras menores.

2. Preparación del producto y aplicación:
Homogenice Selloflex® 30 con una espátula o paleta limpia antes de usar. No mezcle Selloflex® 30 con otros productos, porque pueden afectar sus propiedades. Aplique cuando se prevea que no habrá lluvia en las próximas 4 horas, para permitir un secado adecuado. Diluya el producto con agua de acuerdo con el método de aplicación a usar, según se indica en la siguiente tabla:

PRODUCTO/ACABADO	Selloflex® 30% de sólidos	AGUA	RENDIMIENTO
EMPASTE	2 Litros	6 Litros	25-30 m2
PASTA PARA CHAFADO	3 Litros	7 Litros	15 m2
PASTA PARA TEXTURAS	3 Litros	7 Litros	15-20 m2
GRAFIADO	3 Litros	2 Litros	8-12 m2
PINTURA DE FONDO	4 Litros	8 Litros	60-70 m2
SELLADO INFERIOR	4 Litros	2 Litros	50-60 m2

*Este cuadro de dilución no incluye los complementos para elaboración de productos, texturas y recubrimientos.

La temperatura adecuada para su aplicación debe estar dentro de los 5°C y los 40°C, ya que esto puede afectar la aplicabilidad y el comportamiento final del producto. Los equipos de aplicación se lavan con agua. La durabilidad del producto en su aplicación está sujeta a las recomendaciones emitidas. En ningún caso Pintuco® podrá ser responsable por daños insidenciales o consecuenciales, que puedan derivarse del uso inadecuado del producto.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOFLEX® 30% DE SÓLIDOS

Resina vinil acrílica multiusos



RENDIMIENTO PRÁCTICO APROXIMADO

El rendimiento puede variar dependiendo del método de aplicación, del tipo y estado de la superficie y la experiencia del aplicador.

CONDICIONES DE CONSERVACIÓN

Almacene el producto bajo techo a temperatura de 10°C a 40°C. Este producto no tiene riegos de incendio o explosión. Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use. Utilice solo en zonas bien ventiladas. Mantenga el producto fuera de alcance de los niños. Los envases vacíos deben ser reciclados.

ESTABILIDAD DEL PRODUCTO

La estabilidad del producto en el envase es de 12 meses contados a partir de la fecha de fabricación indicada en el código de barras. Pasado este tiempo el producto puede estar en buen estado, pero se recomienda su revisión por parte del Servicio Técnico Pintuco®. Una vez abierto el envase, el producto debe ser utilizado en el menor tiempo posible siguiendo las recomendaciones de almacenamiento.

SECAMIENTO A 25ºC Y HUMEDAD RELATIVA DEL 50%

Entre capas	2 – 3 horas
Para empastar o aplicar pinturas de acabado	24 horas

RECOMENDACIONES DE SEGURIDAD

• En caso de contacto del envase con fuentes de calor o llama abierta, use agua o agentes extintores de polvo químico seco, CO2 o espuma regular.
• Evite el contacto con la piel y los ojos.
• Use gafas de seguridad y guantes de nitrilo.
• En caso de derrame, recoja el material en recipientes plásticos o metálicos para evitar la contaminación de las fuentes de agua o alcantarillas. • Los residuos secos se pueden disponer como residuos ordinarios.
• En ambientes cerrados hacer uso de respiradores desechables.

PRIMEROS AUXILIOS

• En el caso de contacto con los ojos, lave con abundante agua y buscar atención médica.
• Si el contacto es con la piel, lave con agua y jabón. • Si es ingerido, beba abundante agua y busque atención médica de inmediato.
• Traslade a la persona afectada al aire libre y manténgalo en reposo.

INFORMACIÓN COMPLEMENTARIA

• Riesgo mínimo o sin ningún riesgo. Almacene en un área general.
• Mantenga el recipiente cerrado cuando no lo use.
• Mantenga en un lugar fresco y seco.
• Utilice solo en zonas bien ventiladas.
• Mantenga el producto fuera de alcance de los niños.
• Contenido de Plomo en base seca menor o igual a 0,01%.

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador

SELLOFLEX® 30% DE SÓLIDOS

Resina vinil acrílica multiusos



INFORMACIÓN Y ASESORIA

Para mayor información deberá verificar ficha técnica, hoja de seguridad y/o recomendaciones de servicio técnico. Esta información no constituye garantía expresa o implícita. Las propiedades, beneficios y durabilidad son definidos con base en normas estándar, conocimiento y/o experiencia de Pintuco ®.

NOTAS LEGALES

"Nota Legal. La información contenida en esta ficha no constituye garantía expresa o implícita sobre la comercialización, idoneidad y aptitud para un propósito particular, ni sobre el comportamiento del producto si no se cumplen las condiciones de uso, preparación de superficie, aplicación, almacenamiento, mantenimiento, manipulación y eliminación. Las propiedades, beneficios y durabilidad informados son definidos con base en normas estándar y a nuestro conocimiento y/o a la experiencia, sin embargo, podrán variar según las condiciones reales de uso y factores externos, y no eximen al Cliente/Aplicador del examen propio y la verificación si el producto es apropiado o no para el uso/fin previsto.

En caso de que el producto sea defectuoso, a discreción, se podrá reparar o reemplazar por otro producto, siempre y cuando los defectos sean concernientes a su fabricación y se encuentren debidamente comprobados, cualquier compensación no excederá el valor del producto. La presente prevalece sobre demás declaraciones escritas o verbales.

No aplicará la garantía, y por ende no se acepta responsabilidad directa o indirecta por PINTUCO®, cuando ocurra, entre otros, los siguientes: Fuerza mayor o caso fortuito; usos o procesos no especificados en ficha técnica; uso indebido del sistema de color; mezcla de otros productos no recomendados; intervención de reparación por un tercero no autorizado; el empaque o la caja se encuentre rayada, con golpes o con otra forma de maltrato; "Productos exclusivos o bajo pedido" que son fabricados específicamente para el cliente, excepto que exista otro acuerdo establecido entre las partes; el producto es obsoleto, inactivo o descontinuado; la descripción del producto incluya la leyenda "DEFECTO EN ENVASE, VENCIDO, DESCONTINUADO Y/O GELADO"; El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico. El plazo de estabilidad del producto venza luego de la fecha de compra; o no se autorice la visita de servicio técnico.

Siempre deberá verificarse la etiqueta, ficha técnica y hoja de seguridad donde se amplía la información de este, igualmente se recomienda consultar previamente con al área de servicio técnico. Pinturas Ecuatorianas S.A. se reserva el derecho de modificar esta literatura técnica sin previo aviso. Para conocer mayor información acerca de nuestros productos puede comunicarse a la línea de servicio al cliente al (593) 4-3731880 y visitar nuestra página web www.pintuco.com.ec

PINTURAS ECUATORIANAS S.A PINTUCO
PBX: (593) 4-3731880
www.pintuco.com.ec / Guayaquil-Ecuador